

## ALGEMEEN

Omschrijving	Histor Monodek Structure is ideaal voor ruimtes die je veel gebruikt, zoals het trappenhuis of de gang. Met deze muurverf breng je een fijne korrelstructuur aan die prima tegen een stootje kan.
Gebruiksdoel	Histor Monodek geeft een fris en mooi resultaat op pleister- en stucwerk, beton, gipsplaten, en geschilderde boardplaten. Kan ook over bestaande muurverflagen heen.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fijne korrelstructuur</li><li>• Mat</li><li>• Camoufleert oneffenheden</li><li>• Optimale dekking</li><li>• Geurarm</li><li>• Oplosmiddelvrij</li></ul>
Kleur	Wit.
Glans	Mat
Samenstelling	Kunstharsdispersie

## WERKWIJZE

Stap 1 Voorbereiding	<p>Voordat je gaat schilderen moet de ondergrond droog zijn. Reinig de ondergrond met Histor Ontvetter voor een goede hechting. Vul eventuele gaatjes en scheuren met een geschikt vulmiddel. Naden kun je het beste afdichten met een overschilderbare kit (bijvoorbeeld acrylaatkit).</p> <p>Heb je een nieuwe en/of zuigende ondergrond? Gebruik dan altijd eerst Histor Voorstrijk.</p>
Stap 2 Het aanbrengen	<p>Vooraf de verf goed roeren.</p> <p>Breng de Histor Monodek Structure vervolgens aan met een roller/kwast(borstel) op de droge ondergrond. Begin met het plafond, dan de muren en werk daarbij altijd van boven naar beneden in vlakken en nat in nat. Het mooiste resultaat behaal je met lange bewegingen in één richting. Ga voor een mooi egaal resultaat nog een keer met een structuurroller over over het natte vlak.</p>
Stap 3 Klaar met schilderen	<p>Sluit de emmer goed af en bewaar hem op een vorstvrije plek.</p> <p>Heb je de roller/kwast (borstel)weer snel nodig? Wikkel deze dan in folie op plastic (luchtdicht). Klaar met de klus? Laat de roller/kwast (borstel) indrogen en doe hem bij het restafval.</p>
Tips en Tricks	<p><b>Zuigende ondergrond</b> Bij bestaande (en ook geschilderde) ondergronden kun je dit controleren door er een natte spons tegenaan te houden. Trekt het water in de muur (vaak donkerverkleuring), dan heb je een zuigende ondergrond. Gebruik dan altijd eerst een voorstrijk.</p> <p><b>Type voorstrijk</b> Voor nieuwe ondergronden gebruik je de Histor Muur Voorstrijk. Op een ondergrond die eerder geschilderd is met een verf die zuigt of een verflaag die banen en strepen vertoont, breng je eerst een laag Histor Vlek Isolerende Voorstrijk aan.</p> <p><b>Rolstok</b> Gebruik voor het schilderen van muren en plafonds een verfroller op een rolstok. Zo kun je gemakkelijker en sneller grote oppervlaktes schilderen.</p>

## WERKWIJZE

### Tips en Tricks

#### Emmer of verfbak

Schilder vanuit de emmer, of een grote verfbak, zodat je gemakkelijker genoeg verf aan kan brengen op de ondergrond.

#### Tape

Verwijder de tape als de verf nog nat is. Als je de tape een langere tijd laat zitten, is de kans groot dat bij het verwijderen van de tape de verflaag beschadigt. De tape scheurt en er kunnen lijmresten achterblijven door indroging.

## VERWERKING

### Gereedschap

Roller/Kwast (Borstel) en structuurroller.

### Temperatuur

Verf op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.

### Rendement

#### Praktisch Rendement

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.

#### Theoretisch rendement

Ca. 4 m<sup>2</sup>/l op een strakke, vlakke, niet zuigende ondergrond.

## DROGING

### Volledig verhard

Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 maand bij ca. 20°C.

### Droogtijden

Bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 50%: Droog na ca. 1 uur.  
Overschilderbaar na ca. 4 uur.

## REINIGING

### Morsvlekken en spatten

Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water.

### Droge verflaag

De verflaag is na ca. 1 maand drogen afwasbaar met een vochtige doek.

## PRODUCTGEGEVENS

### Houdbaarheid en bewaarcondities

Na gebruik de emmer luchtdicht afsluiten.

Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur van 5°C tot 30°C, ten minste 2 jaar houdbaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

### Verpakking

2.5, 5, 10 Liter

### Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op het aanbrengen van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.