



**avis**  
PROFESSIONAL



# TIMBERCOTE BUITENLAK

## BESCHRIJVING

Een uniek houtbeschermingsmiddel voor buiten op basis van gemodificeerde alkydharsen. Bevat een UV-filter zodat het hout meerdere jaren wordt beschermd. Timbercote Buitenlak laat zicht eenvoudig aanbrengen en laat de natuurlijke tekening van het hout volledig tot zijn recht komen.

## TOEPASSING

Voor alle houtsoorten buitenshuis. Voor het accentueren en bewaren van de natuurlijke kleuren en structuren van alle houtsoorten. Voor het bijwerken van verweerd (tropisch) hout en kale plekken.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder eventuele oude verflagen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, en vetvrij is.
- Ontvetten met thinner. Afzelia ontvetten met ammonia.
- Roer de Timbercote Buitenlak voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende blikken op 1 oppervlak, deze blikken eerst met elkaar mengen.
- Breng 3 lagen Timbercote Buitenlak aan. Kleurloze en getinte Timbercote Buitenlakken kunnen hierbij gecombineerd worden. Bijvoorbeeld: 2 lagen Timbercote Buitenlak met houtkleur en 1 laag Timbercote Buitenlak kleurloos of 1 laag Timbercote Buitenlak met houtkleur en 2 lagen Timbercote Buitenlak kleurloos.

## EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	500 ML – 1L – 2,5L
Kleur:	licht grenen, grenen, licht eiken, donker eiken, teak, palissander, mahonie, noten, ebben en blank
Glansgraad:	alle kleuren in hoogglans, blank ook in zijdeglans en mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | [advies@avisprofessional.nl](mailto:advies@avisprofessional.nl)

[www.avisprofessional.nl](http://www.avisprofessional.nl)

  
PEARLPAINTGROUP




**TECHNISCHE GEGEVENS**

Theoretisch rendement:	bij 25 µm droge laagdikte 18 m <sup>2</sup> /ltr																		
Praktisch rendement:	is van vele factoren afhankelijk																		
Strijken/rollen:	ca. 85% van het theoretisch rendement																		
Laagdikte:	de gemiddelde droge laagdikte is 25 µm afhankelijk van ondergrond/applicatie.																		
Droging:	25 µm dr.																		
Stofdroog:	na ca. 2 uur																		
Kleefvrij:	na ca. 6 uur																		
Overschilderbaar:	na ca. 16 uur																		
Dichtheid:	0,93 kg/ltr																		
Vaste stofgehalte	46% vol																		
Vloeiing:	goed																		
Hechting:	goed op geschikte ondergronden																		
Weervastheid:	zeer goed																		
Elasticiteit:	zeer goed																		
Verdunning:	gebruiksklaar voor kwast of roller																		
Reiniging gereedschap:	terpentine																		
Buitenduurzaamheid:	volgens advies aangebracht gemiddeld 4 jaar																		
Houdbaarheid:	24 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen in onaangebroken, originele verpakking.																		
Inhoud verpakking:	500 ML – 1 L – 2,5 L																		
Glansgraad:	Hoogglans, zijdeglans en mat																		
Kleur:	licht grenen, grenen, licht eiken, donker eiken, teak, palissander, mahonie, noten, ebben en blank																		
Bijzonderheden:	<table> <tr> <td><b>Systeem I:</b></td> <td><b>Systeem II:</b></td> </tr> <tr> <td>1e laag Timbercote Transparant</td> <td>1e laag Timbercote Transparant</td> </tr> <tr> <td>2e laag Timbercote Transparant</td> <td>2e laag Timbercote Transparant</td> </tr> <tr> <td>3e laag Timbercote Transparant</td> <td>3e laag Timbercote Hoogglans</td> </tr> <tr> <td><b>Systeem III:</b></td> <td><b>Systeem Merbau:</b></td> </tr> <tr> <td>1e laag Timbercote Transparant</td> <td>1e laag Timbercote Transparant</td> </tr> <tr> <td>2e laag Timbercote Hoogglans</td> <td>2e laag Timbercote Transparant</td> </tr> <tr> <td>3e laag Timbercote Hoogglans</td> <td>3e laag Timbercote Hoogglans of Transparant</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4e laag Timbercote Hoogglans of Transparant</td> </tr> </table>	<b>Systeem I:</b>	<b>Systeem II:</b>	1e laag Timbercote Transparant	1e laag Timbercote Transparant	2e laag Timbercote Transparant	2e laag Timbercote Transparant	3e laag Timbercote Transparant	3e laag Timbercote Hoogglans	<b>Systeem III:</b>	<b>Systeem Merbau:</b>	1e laag Timbercote Transparant	1e laag Timbercote Transparant	2e laag Timbercote Hoogglans	2e laag Timbercote Transparant	3e laag Timbercote Hoogglans	3e laag Timbercote Hoogglans of Transparant		4e laag Timbercote Hoogglans of Transparant
<b>Systeem I:</b>	<b>Systeem II:</b>																		
1e laag Timbercote Transparant	1e laag Timbercote Transparant																		
2e laag Timbercote Transparant	2e laag Timbercote Transparant																		
3e laag Timbercote Transparant	3e laag Timbercote Hoogglans																		
<b>Systeem III:</b>	<b>Systeem Merbau:</b>																		
1e laag Timbercote Transparant	1e laag Timbercote Transparant																		
2e laag Timbercote Hoogglans	2e laag Timbercote Transparant																		
3e laag Timbercote Hoogglans	3e laag Timbercote Hoogglans of Transparant																		
	4e laag Timbercote Hoogglans of Transparant																		

**BETEKENIS ICONEN**


180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPIJT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN