



PAINTING THE PAST

Outdoor

Omschrijving:

Painting the Past Outdoor is een unieke buitenverf met een eggshell afwerking op waterbasis die ontwikkeld is om duurzame en slijtvaste bescherming te bieden. De collectie omvat 15 kleuren om uw 'outdoor'-omgeving te verfraaien en de sfeer van binnen naar buiten door te zetten.

Toepassing:

Painting the Past Outdoor is geschikt als grond- en/of afwerklaag op vrijwel alle ondergronden. Denk hierbij aan uw buitenhoutwerk, meubels, kozijnen, deuren, tuinhuisjes, poorten en schuttingen. Tevens is Painting the Past Outdoor geschikt voor beton, steen, aluminium, metaal, gegalvaniseerd staal en kunststof, zoals regenpijpen.

Belangrijkste kenmerken:

- * Watergedragen
- * Reukarm
- * Op de meeste ondergronden zonder primer te gebruiken
- * Spanningsvrij
- * Elastisch
- * Goede dekking
- * Makkelijk te verwerken

Verkrijgbaarheid:

De Painting the Past Outdoor-collectie omvat 15 kleuren en is leverbaar in eggshell afwerking.

Verkrijgbaar in blikken van 1 liter.

Droogtijd en verbruik:

Droogtijd:

- * Stofdroog na 2-4 uur
- * Overschilderbaar na ca. 4 uur
- * Volledig uitgehard na ca. 14 dgn

Verbruik:

12-14 m² per liter (afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode)

Verwerking:

Controleer voor het gebruik de kleur en het batchnummer. Deze staan op de onderzijde van het blik. Gebruik blikken van dezelfde batch of meng verschillende batches met elkaar om kleurafwijkingen te voorkomen.

Aanbrengen:

Ondergronden dienen voor het schilderen goed ontvet en geschuurd te zijn.

Voor gebruik de verf goed roeren.

Painting the Past Outdoor kan met een kwast of roller aangebracht worden.

Voor een egaal, mooi en duurzaam resultaat adviseren we om de verf in ten minste 2 lagen aan te brengen. Zorg ervoor dat de lagen goed droog zijn voordat er een nieuwe verflaag aangebracht wordt.

Lak op waterbasis dient u iets sneller te verwerken dan lak op terpentinebasis. Breng de verf rijkelijk aan, verdeel gelijkmatig, werk af en laat drogen. Op grotere vlakke oppervlakken kan de verf worden aangebracht met een roller. **Tussen de lagen schuren is niet noodzakelijk.** Na het schilderen met een kwast kunnen kwaststrepen zichtbaar blijven. Deze benadrukken het authentieke krijtverfeffect.

Painting the Past Outdoor kan ook aangebracht worden met een verfspuit. We adviseren dan een instelling van 13–15 duizendste, 65°-spuitkop en een druk tussen 2000 en 2500 psi.

Verwerkingstemperatuur:

Verwerk Painting the Past Outdoor bij temperaturen tussen 10 °C en 25 °C.

Niet aanbrengen of laten drogen bij mist of regen.

Vorbereiding:

Zorg dat de ondergrond in goede staat, schoon, droog en vrij van ander vuil is (stof, vet, olie, roest of losse verflagen).

Gebruik Painting the Past Wax & Paint Remover om was, olie en/of slechte verflagen te verwijderen en was grondig na met schoon water.

Algen- en schimmelgroei moeten met een geschikt product worden behandeld en verwijderd.

Vul eventuele gaten en scheuren met een geschikt vulmiddel (geschikt voor verf op waterbasis).

Ondergronden dienen zorgvuldig geschuurd te worden om een goede hechting te verkrijgen.

Geïmpregneerd hout en gegalvaniseerd metaal dient 2 maanden te verwerken voordat dit geschilderd kunnen worden met Painting the Past Outdoor.

Schilderen van onbehandeld hout:

Ontvet de te schilderen ondergrond goed met een geschikte ontvetter en schuur daarna goed om een gelijkmatige en egale ondergrond te verkrijgen.

De eerste verflaag verdunnen met 20% schoon water. Volgende lagen onverdund aanbrengen.

Schilderen van reeds eerder geschilderde ondergronden:

Ontvet de te schilderen ondergrond goed met een geschikte ontvetter en schuur daarna goed om een gelijkmatige en egale ondergrond te verkrijgen. Wilt u de bestaande verflaag volledig verwijderen? Gebruik dan Painting the Past Wax & Paint Remover.

Maak de ondergrond droog en stofvrij. Breng met een geschikte kwast of roller 2 á 3 lagen Painting the Past Outdoor aan.

Gebruik Painting the Past Metal Primer op licht geroeste en metalen ondergronden zoals ijzer. Verwijder voor het schilderen zoveel mogelijk (loszittend) roest. Na ±4 uur kunt u de Painting the Past Metal Primer licht schuren en aflakken in de gewenste kleur.

Gebruik op knoestige plekken of harsachtige, bloedende houtsoorten, zoals Merbau, Meranti, Western Red Cedar, Eiken of sommige tropische houtsoorten Painting the Past Stain Block. Wanneer deze houtsoorten in contact komen met vocht, kunnen er inhoudsstoffen actief worden en door de verflaag dringen. Dit kunt u voorkomen door eerst een laag Painting the Past Stain Block aan te brengen. Na ±4 uur kunt u de Painting the Past Stain Block licht schuren en aflakken in de gewenste kleur Outdoor.

Vraag advies aan een vakman of neem contact op met Painting the Past (info@paintingthepast.nl of +31 (0)475-335 632) bij ondergronden die niet meer in goede staat verkeren, bijvoorbeeld als gevolg van houtrot.

Houdbaarheid:

Onaangebroken en originele verpakking: 2–3 jaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.

Beschermen tegen vorst en hitte.

Bewaar restanten in een glazen pot of in een andere, kleinere, goed afsluitende verpakking.

Het wordt aanbevolen om Painting the Past Outdoor binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoording voor verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking.

Afvalverwerking:

De producten van Painting the Past zijn gebaseerd op water. Toch mogen restanten niet worden weggespoeld door de afvoer. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende milieubeschermingswetgeving en de daartoe behorende voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.

Milieu en gezondheid:

Alle producten van Painting the Past zijn ecovriendelijk en voldoen aan de meest recente milieuvorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige organische stoffen (VOS) in de verf.

Contact met de huid en ogen vermijden. Bij contact met de ogen eventuele lenzen direct verwijderen en onmiddellijk spoelen met overvloedig stromend schoon water.

Bij contact met de huid, deze onmiddellijk wassen met zeep en water.

Buiten bereik van kinderen houden.

Meer informatie over Painting the Past Outdoor en de productveiligheid is te verkrijgen via www.paintingthepast.nl of tel. +31 (0)475-335 632 en in het veiligheidsinformatieblad op de website.

Milieu

VOS-gehalte, g/l	65 g/l
VOS-gehalte, w/w	5,0
Classificatie	laag
Max. toegestane hoeveelheid VOS, g/l (VOC 2010)	130 g/l
Categorie	D
Glansgehalte	35%

Overig

Beleving van kleur is een combinatie van ondergrond, glansgraad en lichtinval. Wij adviseren om de kleur altijd buiten, bij daglicht, te beoordelen.

Bij Painting the Past stoppen we al jaren al onze liefde, passie, ervaring en de beste verf in ieder blik. Om deze kwaliteitsverf het beste tot zijn recht te laten komen, adviseren we u om de genoemde adviezen en werkwijzen van dit productinformatieblad te gebruiken.

De informatie op dit informatieblad is zover ons bekend en volgens onze ervaring correct. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, daar ondergrond, toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen. Het is altijd mogelijk om vooraf informatie op te vragen via info@paintingthepast.nl. De geleverde informatie ontslaat gebruikers niet van de verantwoordelijkheid de kleur vooraf te controleren en eigen testen en proeven uit te voeren m.b.t. de ondergrond, noch houdt deze informatie een juridisch bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel in. Wij accepteren daarom geen aansprakelijkheid voor de prestaties van de producten voortkomend uit dergelijk gebruik, die hoger is dan de waarde van de door ons geleverde goederen. Bij het verschijnen van een nieuw productinformatieblad vervalt deze editie.